

KS Blatzheim Kleinformat

12-1,4



Kennwerte allgemein		Wert	Einheit
Abmessungen	L x B x H	240 x 115 x 113 (2 DF) 240 x 175 x 113 (3 DF) 300 x 240 x 113 (5 DF)	mm
Rohdichteklasse		1,4	
Technische Regelwerke		DIN EN 771-2, DIN 20000-402	



Kennwerte Statik		Wert	Einheit
Druckfestigkeitsklasse		12	
Charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit ^t	f_k	5,0	N/mm ²



Kennwerte Wärmeschutz		Wert	Einheit
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit	λ_{R}	0,70	W/(mK)
Wärmedurchgangswiderstand	R	0,164 bei Wanddicke 115 mm 0,250 bei Wanddicke 175 mm 0,343 bei Wanddicke 240 mm 0,429 bei Wanddicke 300 mm	W/(m ² K)



Kennwerte Schallschutz		Wert	Einheit
Bewertetes Schalldämm-Maß ²	R_w	47,2 bei Wanddicke 115 mm 52,3 bei Wanddicke 175 mm 56,3 bei Wanddicke 240 mm 59,1 bei Wanddicke 300 mm	dB



Kennzeichen der KS Blatzheim Kleinformate:

- Glatte Stirnseiten
- Nicht frostwiderstandsfähig
- Verarbeitung mit Normalmauermörtel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412, der für Kalksandsteine geeignet sein muss

Typische Einsatzgebiete:

- Bauen im Bestand
- Neubauten mit stark gegliederten Grundrissen
- Tragende und nicht tragende Innenwände
- Ausfachungen und Beimauerungen

KS Blatzheim Kleinformat

12-1,4



Kennwerte Brandschutz	Wert
Brandverhaltensklasse nach DIN EN 13501-1	A1
Feuerwiderstandsklasse nach DIN EN 1996-1-2/NA ³	EI 90 bei Wanddicke ≥ 115 mm REI 90 bei Wanddicke ≥ 115 mm (ausschließlich mit Nachweis der Ausnutzung) R 90 bei Wanddicke ≥ 140 mm (ausschließlich mit Nachweis der Ausnutzung) ⁴ REI-M 90/EI-M 90 bei Wanddicke ≥ 240 mm (1-schalig) oder bei Wanddicke ≥ 175 mm (2-schalig)

Vorteile:

- Handvermauerung und kleine Formate sorgen für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Geringe Maßtoleranzen erleichtern die eigenen Maurerarbeiten und die Arbeiten der Folgegewerke
- Gute Schalldämmung durch hohe Rohdichte
- Guter sommerlicher Wärmeschutz durch große Speichermasse
- Guter Befestigungsgrund

Dieses technische Merkblatt dient der Beratung und Planungshilfe. Die Eignung des Produktes für die Einbausituation ist eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Bild kann geringfügig vom Produkt abweichen.

¹ In Verbindung mit Normalmauermörtel M 5 nach DIN 20000-412 (vormals MG IIa).
Gültig für Einsteinmauerwerk.

² Zuschlag von 20 kg/m² für Putz berücksichtigt

³ Die genaue Brandschutzeinstufung hängt u. a. von der Einbausituation, der Putzdicke und bei Nachweis der Ausnutzung bei tragenden Wänden vom Ausnutzungsfaktor $\alpha_{6,fi}$ ab. Grundsätzlich sind bei beidseitigem, geeignetem Putz geringere Wanddicken möglich. Es sind weitere Widerstandsklassen möglich. (siehe auch Kalksandstein – Brandschutz Tabellenwerte).

⁴ Bei geringem Ausnutzungsfaktor $\alpha_{6,fi}$ eventuell geringere Wanddicke möglich.

KS Baustoffwerke Blatzheim GmbH & Co. KG, Kieswerk 5, 50171 Kerpen-Blatzheim

www.ks-blatzheim.de

KS BAUSTOFFWERKE
BLATZHEIM